



221401281811

检 验 报 告

报告编号： 2022ZHW2629

样品名称： K11通用型防水涂料JU-K11（聚合物水泥防水浆料）

委托单位： 江西桔子防水技术有限公司

检验类别： 委托检验



江西省建材产品质量监督检验站有限公司




江西省建材产品质量监督检验站有限公司


检验报告

报告编号: 2022ZHW2629


共2页 第1页

样品名称	K11通用型防水涂料JU-K11 (聚合物水泥防水浆料)	商 标	/
委托单位	江西桔子防水技术有限公司	委 托 人	周振哲
样品数量	粉料5kg, 液料2kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	D I	样品等级	合格品
样品状态	粉料, 均匀无结块; 液料, 均匀无沉淀	来样编号	/
生产单位	江西桔子防水技术有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2022年10月11日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	GB/T 23440-2009《无机防水堵漏材料》, GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》, GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》, JC/T 603-2004《水泥胶砂干缩试验方法》, JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》, GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》		
判定依据	JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》		
检验项目	干燥时间, 抗渗压力, 柔韧性, 粘结强度, 抗压强度, 抗折强度, 收缩率		
检验结论	经检验, 送检样品委托检验项目符合JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》技术要求。 <div style="text-align: right;">  (检验报告专用章) 签发日期: 2022年11月14日 </div>		
备 注	委托方提供配比 粉料: 液料=12.5: 4.5 (质量比)。		

批准:



审核:



主检:



江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告附表

报告编号: 2022ZHW2629

共2页 第2页



序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	干燥时间	表干时间 (h)	≤ 4	3h已表干	合格
		实干时间 (h)	≤ 8	6h已实干	合格
2	抗渗压力 (MPa)		≥ 0.5	0.8	合格
3	柔韧性	横向变形能力 (mm)	≥ 2.0	2.5	合格
4	粘结强度	无处理 (MPa)	≥ 0.7	1.2	合格
		潮湿基层 (MPa)	≥ 0.7	1.2	合格
		碱处理 (MPa)	≥ 0.7	0.9	合格
		浸水处理 (MPa)	≥ 0.7	1.0	合格
5	抗压强度 (MPa)		≥ 12.0	18.0	合格
6	抗折强度 (MPa)		≥ 4.0	6.3	合格
7	收缩率 (%)		≤ 0.3	0.20	合格

以下空白

